Сайт: MaxGG.ru
E-mail: zakaz@maxgg.ru
YouTube: MaxGG Гидроизоляция

Мастика акриловая с армирующим волокном 1221 PRO

Для влажных и мокрых помещений



Мастика акриловая гидроизоляционная ecoroom PRO с армирующими фиброволокнами предназначена для создания сплошной бесшовной гидроизоляции внутри влажных и мокрых помещений: ванные, туалеты, душевые, кухни, прачечные и т.д.). Образует промежуточный слой, препятствующий проникновению воды. Рекомендуется перед производством облицовочных работ и штукатурных работ, а также для заполнения стыковых зазоров в местах выхода водопроводных и газовых труб, угловых соединений строительных конструкций и прочих мест, требующих надежной гидроизоляции.

Благодаря входящим в состав армирующим фиброволокнам мастика образует особопрочный трещиностойкий промежуточный слой препятствующий проникновению воды. Гидроизоляционное покрытие имеет высокую устойчивость к образованию трещин и увеличенную эластичность, что позволяет наносить мастику на поверхности подверженные деформации до 15%. Не предназначена для объектов, постоянно подвергающих воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного давления воды, например, бассейнов, колодцев и специальных резервуаров. Не является финишным покрытием.

Область применения:

- Для ванных, душевых комнат;
- Для кухни;
- Для прачечных;
- Для работ по бетону, штукатурке, кирпичной кладке, гипсокартону, гипсовым штукатуркам, дереву, фанере, пластику во влажных помещениях.

Свойства и преимущества

- Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетон, штукатурка, кирпич, и т. д.), металлам, дереву, гипсокартону и пластику.
- Перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 2 мм.
- Создает эластичную водонепроницаемую пленку, с высокой паропроницаемостью, что позволяет наносить материал на недостаточно хорошо высушенные основания.
- На поверхность высохшей грунт-мастики возможно приклеивать плитку (при помощи цементных растворов или клеев на акриловой или органической основе), а также наносить штукатурные и шпаклевочные растворы.
- Не содержит растворителей.
- Без запаха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АКРИЛОВОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ ВОЛОКНОМ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли жира. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует удалить. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Зараженные грибом, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства антиплесень-очиститель в соответствии с инструкцией по применению.

Нанесение

Наносить при температуре не ниже +5°С и не выше +35°С. Перед применением мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до требуемой вязкости, но не более 10% к объему. Наносить на подготовленную поверхность при помощи кисти, валика или шпателя в 2-3 слоя. Между нанесением слоев необходимо делать технологические перерывы 2-4 часа. Полное высыхание не менее 24-36 часов после нанесения последнего слоя. Облицовка плиткой или оштукатуривание допускается не ранее 48 часов после нанесения последнего слоя.

Минимальная рекомендуемая толщина гидроизоляционной пленки 0,4 мм.

Расход

При однослойном нанесении – 0,12-0,4 кг/м². Зависит от толщины слоя и шероховатости поверхности.

Время высыхания

При температуре 20 °С и влажности не более 70%. Время высыхания однослойного покрытия не более 2 часов (зависит от толщины слоя и впитываемой способности).

Условия хранения и транспортировки

Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от + 5° до 35°С. Допускается до 10 циклов кратковременного замораживания при температуре до -20 °С. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре не менее 24 часов.

Срок годности

18 месяцев

Упаковка

Металлическое ведро 20 кг.

Свойства материала	
Температура воздуха	от +5°С до +35°С
Расход на 1 слой	0,12-0,4 кг/м²
Кол-во слоев	2-3
Толщина 1 слоя	не менее 0,4 мм
Время выжидания между отдельными слоями	2-4 часа
Полное высыхание	24-36 часов
Облицовка плиткой или оштукатуривание	через 48 часов после последнего слоя

Меры предосторожности

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.

MaxGG