Флексикоат Maxi

FLEXICOAT MAXI
ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭКОНОМИЧНОЕ АКРИЛОВОЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ	
Флексикоат Maxi (Flexicoat Maxi)	66510

ОПИСАНИЕ

Flexicoat Maxi - это однокомпонентная готовая к применению акриловая гидроизоляционная мастика, образующее бесшовное покрытие, обладающее отличной адгезией, эластичностью и долговечностью.
Используется, главным образом для выполнении работ по устройству гидроизоляции конструкций и помещений различного назначения под последующую керамическую облицовку. Обладает устойчивостью к воздействию внешних атмосферных факторов, в том числе, ультрафиолету, что позволяет его использовать для устройства гидроизоляции снаружи зданий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Однокомпонентное готовое к применению гидроизоляционное покрытие
- Образует эластичное бесшовное покрытие
- Высокую адгезию к различным поверхностям
- Устойчивость к воздействию UV-излучения и к другим атмосферным факторам
- Пригоден для последующей облицовкикерамической плиткой
- Практически без запаха, экологически безопасен
- Сохраняет свои свойства в диапазоне от -45 до +60С
- затонирован водорастворимыми пигментами
- Доступен для тонировки пигментами на водной основе (для удобства контроля нанесения может быть затонирован водорастворимыми пигментами)
- Имеет отличную адгезию к самым различным типам
  оснований: минеральным субстратам, металлам, асбоцементу, старому битуму, дереву

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляционное покрытие Flexicoat Maxi применяется, в первую очередь, при внутренних и наружных работах для устройства гидроизоляции стен и полов без постоянного воздействия воды, например, санузлов, душевых, кухонных зон, террас, балконов, патио, предусматривающихв последующем облицовку поверхности керамической плиткой или керамогранитом, обеспечивая высокую адгезию облицовки как при использовании цементных клеев так и дисперсионных (полимерных).
Имеет отличную адгезию к самым различным типам оснований: минеральным субстратам, металлу, асбоцементу, старому битуму, что позволяет выполнять надежные примыкания и завершения гидроизоляционного ковра на разных строительных конструктивных элементах.

14.04.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Flexicoat Maxi должны быть защищены.
Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, жировых пятен, битума, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть отремонтированы с применениемремонтных смесей Terramix и (или) заполнителя для трещин Handyflex.
Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками Террако или раствором грунтовки- концентрат Террабонд А, разведенной с водой в пропорции 1:3 - 1:5.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Flexicoat Maxi наносится послойно 2-мя или 3-мя слоями при помощи валика, кистиили распылителя до образования покрытия суммарной толщиной не менее 1,0 мм. Общий расход материала составляет 1,4-1,5 кг/м^2/мм Нанесение каждого последующего слоя возможно только через 4-6 часов, после высыхания ранее нанесенного слоя Flexicioat Maxi.
Гидроизоляцию горизонтальных (“пол-стена”) и вертикальных (“стена-стена”) внутренних и внешних углов строительных конструкций, а также выпуски различных коммуникаций рекомендуется выполнять с укладкой специальных эластичных гидроизоляционных лент, заводским способом сваренных угловых элементов и манжет разного размера, которые устанавливаются (вклеиваются на слой гидроизоляции) до устройства основного гидроизоляционного покрытия.

Не допускается наносить Flexicoat Maxi на влажную поверхность или основание имеющее повышенное содержание влаги.
При применении Fkexicoat Maxi снаружи зданий необходимо исключить воздействие осадков на нанесенный материал до его полного высыхания. Время начального высыхания составляет 4-6 часов, полное время высыхания- 24 часа (при оптимальных условиях температуры и влажности воздуха). Допустимое температуры нанесения +5 - +30С, влажность не выше 80%. Пониженная температура и повышенная влажность могут увеличивать время высыхания покрытия.

При выполнении работ снаружи, для предотвращения прохождения ускоренной потери влаги и протекания нормальных процессов полимеризации рекомендуется выполнять нанесение и сушку Flexicoat Maxi в отсутствии прямого воздействия солнца и сильного ветра. Нагрузка водой и облицовка керамической плиткой допускаются через 3 дня после нанесения.
После окончания выполнения работ инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.
При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Flexicoat Maxi выпускается в пластиковых ведрахпо 1, 3 и 12 кг.
Хранить материал в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, а также сильной жары, холода. И источников нагрева. Замораживание – не допускается.
Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев.
В первую очередь рекомендуется использовать материалс более ранней датой выпуска.
Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Однокомпонентное эластичное гидроизоляционное покрытие
Связующие	Сополимеры акрила
Наполнитеь	Минеральные наполнители ультра мелких фракций
Цвет	Белый. Может тонироваться пигментами на водной основе
Рекомендованные температуры нанесения	+5 - +30С
Разбавление	Готовое к применению покрытие. Разбавление не допускается
Расход материала	1,4 - 1,5 кг/для толщины покрытия в 1 мм
Адгезия к бетону	Не менее 0,5 Мпа
Адгезия к металлу	Не менее 0,5 Мпа
Удельная плотность	1,3-1,4 кг/дм^3
Нанесение	Малярный валик с низким ворсом, кисть, металлическая кельма
Время высыхания (при 20±2 ºС)	Начальное - от 4 до 6 часов, полное – 24 часа
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия и источников нагрева
Упаковка	Пластиковые ведра 1, 3 и 12 кг
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке

MaxGG
+7 (495) 189-66-63
zakaz@maxgg.ru
www.maxgg.ru