HYPER TRUST
ГИПЕРТРАСТ®

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА

ГИПЕРТРАСТ® БАЗА 1К

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЖИДКАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ

Описание

ГИПЕРТРАСТ® БАЗА 1К - это однокомпонентная полиуретановая жидкая мембрана с низким содержанием летучих органических соединений и высоким содержанием твердых частиц, идеально подходящая для гидроизоляции влажных помещений, бетонных и металлических кровель, балконов. Продукт соответствует европейским стандартам качества.

Рекомендуется для гидроизоляци

- Влажных комнат.
- Плоских кровель.
- Веранд и балконов.

Преимущества системы

- Высокоэластична.
- Легко наносится даже на вертикальные поверхности.
- Устойчивость к холоду: пленка остается эластичной даже до -50°С.
- Нетоксична после полной полимеризации.
- Паропроницаема.
- Специальная грунтовка ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР, подходящая практически для любого основания.

Условия нанесения

Может быть успешно применен на следующих основаниях:
бетон, волокнистый цемент, плитка и мозаика, дерево, ржавый металл и оцинкованная сталь.
Стандартные условия для бетонного основания:

- Твердость: R28 = 15 МПа.
- Влажность: W <10%.
- Температура: -20...+35°С.
- Относительная влажность воздуха: <85%.

Смешивание

Используйте низкооборотный миксер с частотой вращения 300 об/мин, чтобы перемешать ГИПЕРТРАСТ® БАЗА 1К перед нанесением.

Подготовка поверхности

Очистите основание с помощью мойки высокого давления, если это возможно. Удалите с поверхности все масляные пятна, восковые загрязнения, цементное молочко, отрывающиеся частицы, антиадгезивы, отвержденные битумные мастики. Неровности поверхности должны быть заполнены полиуретановым герметиком Рабберфлекс ПРО ПУ 25.

Нанесение

Наносить валиком, кистью или аппаратом безвоздушного распыления послойно, в 2-3 слоя. Время выдержки до нанесения следующего слоя не должно превышать 24 часов.

Расход

Минимальный общий расход:
1,8-2,1 кг/м^2 в два-три слоя.

Ограничения

Не рекомендуется:

- в качестве финишного слоя, подверженного ультрафиолетовому воздействию. Для этих случаев необходимо использовать ГИПЕРТРАСТ® ТОПКОТ;
- наносить непосредственно на слабые и не подготовленные основания. Обязательное грунтование ГИПЕРТРАСТ® ПРАЙМЕР;
- в качестве гидроизоляции поверхностей бассейна при контакте с химически обработанной водой.

Очистка оборудования

Очистку инструмента и оборудования производить сначала с помощью бумаги, а затем с помощью ксилола. Валики и кисти не подлежат повторному использованию.

MaxGG

ООО «МаксГидроГрупп»
г. Москва, Можайское ш. 27, офис 7
+7 (495) 189 71-27
zakaz@maxgg.ru
maxgg.ru

HYPER TRUST ГИПЕРТРАСТ®

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА

ГИПЕРТРАСТ® БАЗА 1К

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЖИДКАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТЫ

Упаковки

Вёдра 6 кг, 15 кг, 25 кг

Срок хранения

12 мес. в сухом месте при температуре +5...+25°С

Технические характеристики

До полимеризации

Характеристика	Единицы измерения	Метод	Показатель
Вязкость по Брукфилду при температуре +25 °С	сПуаз	ASTM D2196-86	3000-6000
Плотность при температуре +20°С	гр/см3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811	1.3-1.45
Время образования поверх-ностной плёнки (25°С) и 55% влажности	мин	Внутреннее исследование	240-360
Сухой остаток	%	-	95

После полимеризации

Характеристика	Единицы измерения	Метод	Показатель
Температура эксплуатации	°С	-	-50 до +90
Твердость по Шору А	ед	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	65-70
Прочность на растяжение до разрыва при температуре +23°С	кгс/см2 (N/mm2)	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>50 (>5,0)
Относительное удлинение при разрыве при температуре +23°С	%	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>500
Адгезия к бетону	кгс/см2 (N/mm2)	ASTM D4541	>20 (>2)

Перед нанесением продуктов следует ознакомиться с соответствующими листами технических данных материалов и (или) обратиться в технический отдел компании МаксГидроГрупп.

Наши сотрудники постоянно обучаются и получают множество различных заявок, благодаря чему могут рассказать, как лучше применить материалы и решить любые Ваши задачи.

MaxGG

ООО «МаксГидроГрупп»
г. Москва, Можайское ш. 27, офис 7
+7 (495) 189 71-27
zakaz@maxgg.ru
maxgg.ru