

ЛИТОБАНД СЕРИЯ П / LITOBAND СЕРИЯ Р

Система гидроизоляционных лент, углов и манжет повышенной эластичности



Внутренние
и наружные
работы



Растяжение
300%



Для бассейнов



Стойкость
к щелочам
и кислотам

Назначение

Гидроизоляция углов и вводов коммуникаций.

Область применения

- Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.
- Гражданские и промышленные гидротехнические сооружения, аквапарки, бассейны, сауны, хаммамы.

ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

Ключевые свойства

- Повышенная эластичность при положительной и отрицательной температуре.
- Эластичность в поперечном и жесткость в продольном направлении.
- Стойкость к воздействию кислот щелочей и соляных растворов.
- Стойкость к старению.
- Устойчивость к воздействию микроорганизмов.
- Экологически безопасный продукт.

Рекомендации к применению

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

НАНЕСЕНИЕ

ЛИТОБАНД серия П клеивается до нанесения основных слоев гидроизоляции. Нанесите гидроизоляционный состав на основание и на тыльную сторону ЛИТОБАНД серия П толщиной около

1 мм. Зона нанесения гидроизоляции на основание должна быть на несколько сантиметров больше размеров ЛИТОБАНД серия П. После, не дожидаясь высыхания, уложить ЛИТОБАНД серии П и прижать. С помощью пластиковых шпателей разгладить и выгнать воздух. Места стыков лент склеиваются внахлест минимум 5-7 см. Укладку ЛИТОБАНД серии П следует начинать с углов (ЛИТОБАНД АЕП, ЛИТОБАНД АИП) и вводов коммуникаций (ЛИТОБАНД СП, ЛИТОБАНД СЕРИЯ ПП) после установить гидроизоляционную ленту (ЛИТОБАНД РП10, ЛИТОБАНД РП50). Финальные слои гидроизоляции наносятся поверх системы ЛИТОБАНД серия П.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Состав

Полипропиленовое нетканое полотно, эластомер.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Температура применения	от +5 °C до +35 °C
Температура эксплуатации	от -50 °C до +90 °C
Поперечное растяжение до разрыва	300%
Продольное растяжение до разрыва	70%
Стойкость к УФ	>500 ч

Вышеуказанная техническая информация верна при $t +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60 %.

Наименование	Описание	Размеры	Фото
ЛИТОБАНД РП10	Гидроизоляционная лента	Ширина внешняя — 120 мм Длина — 10 м	
ЛИТОБАНД РП50	Гидроизоляционная лента	Ширина внешняя — 120 мм Длина 50 м	
ЛИТОБАНД АИП	Гидроизоляционная лента, внутренний угол 90°	Ширина внешняя — 120 мм Длина каждой стороны — 140 мм	
ЛИТОБАНД АЕП	Гидроизоляционная лента, внешний угол 270°	Ширина внешняя — 120 мм Длина каждой стороны — 140 мм	
ЛИТОБАНД СП	Гидроизоляционный пластырь для герметизации выпусков водопроводных труб и установочных изделий	120X120 мм, с отверстием Ø15мм	
ЛИТОБАНД ПП	Гидроизоляционный пластырь для герметизации канализационных сливов, трапов	425x425 мм	