

Область применения цементных клеевых смесей LITOKOL

Название и класс клея	HYPERFLEX K100, HYPERFLEX K100 Белый	SUPERFLEX K77, SUPERFLEX K77 БЕЛЫЙ, LITOLIGHT K16	K77 URBAN	LITOPUS K55	LITOHEAT	LITOSTONE K98	LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81	LITOFLOOR K66	GRANITPLUS X11 EVO	ULTRAPLUS K17	PLUSFIX/ LITOKOL K47
	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 T S1	C2 TE	C2 TE	C2F	C2E	C2	C1 TE	C1 T	C0
Тип основания											
Полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (пешеходные зоны)											
Стяжки на цементной основе без нагревания	>300x300	≤240x240	≤180x180	≤120x120	≤120x60	≤120x120	≤120x120	≤120x60	≤60x60	≤60x60	≤60x60 ⁴
Стяжки на цементной основе с нагреванием	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤60x60	≤60x60	≤60x60	≤60x60	≤60x60	≤40x40	≤30x30	-
Ангидритные основания без нагревания ¹	>120 x 120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤60x60	≤60x60	≤40x40	≤30x30	≤15x15
Ангидритные основания с нагреванием ¹	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	-	≤60x60	-	-	-	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	>120x120	≤120 x 120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤60x60	-	-	-	-
Сборные железобетонные конструкции	≤90x90	≤75x75	≤75x75	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤60x60	-	-	-	-
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов ²	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤45x45	≤45x45	≤45x45	-	-	-	-
Гидроизоляция полимерная, полимер- цементная эластичная	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤60x60	-	-	-	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤40x40	≤30x30	-
Высоконагруженные полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (за исключением LITOLIGHT K16)											
Стяжки на цементной основе без нагревания	>300x300	≤120x120	≤120x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	>120x120	≤120x120	≤120x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Сборные железобетонные конструкции	≤90x90	≤60x60	≤60x60	-	-	-	-	-	-	-	-
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов ²	>120x120	≤120x120	≤120x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидроизоляция полимерная, полимер- цементная эластичная	>120x120	≤120x120	≤120x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Основания с жесткой цементной гидро- изоляцией	>120x120	≤120x120	≤120x90	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены внутри жилых и общественных/коммерческих зданий											
Штукатурки на цементной и цементно- известковой основе	>300x300	≤240x240		≤120x120	≤120x60	≤120x120	≤120x120	≤120x60	≤60x60	≤60x60 ⁴	≤60x60 ⁵
Гипсовая штукатурка	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤45x45	≤60x60	-	≤50x50	≤30x30	≤15x15
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤45x45	≤45x45	≤45x45	≤60x60	≤30x30	≤30x30	-
Сборные железобетонные конструкции	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤45x45	≤60x60	-	-	-	-
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камень ²	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤60x60	≤45x45	≤60x60	-	-	-	-
Гидроизоляция полимерная, полимер- цементная эластичная	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤45x45	≤45x45	≤45x45	-	-	-	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤45x45	≤60x60	≤45x45	≤60x60	-	≤30x30	≤30x30	-
Фиброцементные и цементные панели	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤45x45	-	≤45x45	≤45x45	-	-	-
Влагостойкий и невлагостойкий гипсокартон ³	≤90x90	≤60x60	≤60x60	≤30x30	≤45x45	≤45x45	≤45x45	-	-	-	-
Газобетон ¹	≤90x90	≤60x60	≤60x60	≤30x30	≤45x45	≤45x45	≤45x45	-	-	-	-

Область применения цементных клеевых смесей LITOKOL

Название и класс клея	HYPERFLEX K100, HYPERFLEX K100 Белый	SUPERFLEX K77, SUPERFLEX K77 БЕЛЫЙ, LITOLIGHT K16	K77 URBAN	LITOPUS K55	LITONEAT	LITOSTONE K98	LITOFLEX K80, LITOFLEX K80 ECO, LITOFLEX K81	LITOFLOOR K66	GRANITPLUS X11 EVO	ULTRAPLUS K17	PLUSFIX/ LITOKOL K47
Тип основания	C2 TE S2	C2 TE S1	C2 T S1	C2 TE	C2 TE	C2F	C2E	C2	C1 TE	C1 T	C0

Полы снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

Стяжки на цементной основе без нагревания	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤60x60	≤45x45	≤60x60	≤60x60	≤40x40	≤30x30	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤45x45	-	≤45x45	-	-	-	-
Сборные железобетонные конструкции	≤90x90	≤60x60	≤60x60	≤30x30	≤45x45	-	≤45x45	-	-	-	-
Гидроизоляция полимерная, полимер- цементная эластичная	≤90x90	≤60x60	≤60x60	≤30x30	≤45x45	-	≤45x45	-	-	-	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	>120x120	≤120x120	≤120x90	≤30x30	≤45x45	≤45x45	≤45x45	-	≤40x40	≤30x30	-

Стены снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе	>120x120	≤90x90	≤90x90	≤30x30	≤60x60	≤45x45	≤60x60	-	≤30x30	≤30x30	-
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	>120x120	≤90x90	≤90x90	≤30x30	≤60x60	≤30x30	≤60x60	-	≤30x30	≤30x30	-
Сборные железобетонные конструкции	>120x120	≤90x90	≤90x90	≤30x30	≤60x60	≤30x30	≤60x60	-	-	-	-
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	>120x120	≤90x90	≤90x90	≤30x30	≤60x60	≤30x30	≤60x60	-	-	-	-
Фиброцементные и цементные панели (с обязательным армированием с применением щелочестойкой стеклосетки)	≤90x90	≤60x60	≤60x60	≤30x30	-	-	-	-	-	-	-

1 — с PRIMER C-м, влажность не более 0,5 %.

2 — промывка каустической содой.

3 — с PRIMER C-м на невлажостойкий гипсокартон.

4 — для керамической плитки весом до 45 кг/м².

Область применения цементных клеевых смесей LITOKOL с LATEXKOL

Название и класс клея	LITOPLUS K55 + Latexkol + вода	LITOSTONE K98 + Latexkol + вода	LITOSTONE K98 + Latexkol	GRANITPLUS X11 EVO + Latexkol	GRANITPLUS X11 EVO + Latexkol + вода
	C2 TE S1	C2FS1	C2FS2	C2 S2	C2 S1
Тип основания					

Полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (пешеходные зоны)

Стяжки на цементной основе без нагревания	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Стяжки на цементной основе с нагреванием	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Ангидритные основания без нагревания ¹	≤120x1200	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Ангидритные основания с нагреванием ¹	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120wx120	≤120x120
Сборные железобетонные конструкции	≤75x75	≤75x75	≤90x90	≤90x90	≤75x75
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов ²	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Гидроизоляция полимерная, полимер-цементная эластичная	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120	≤120x120

Полы внутри жилых и общественных/коммерческих зданий (высоконагруженные)

Стяжки на цементной основе без нагревания	≤120x120	≤120x120	≤120x120	>120x120	≤120x120
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	≤120x120	≤120x120	≤120x120	>120x120	≤120x120
Сборные железобетонные конструкции	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня, агломератных полов ²	≤120x120	≤120x120	≤120x120	>120x120	≤120x120
Гидроизоляция полимерная, полимер-цементная эластичная	≤120x120	≤120x120	≤120x120	>120x120	≤120x120
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	≤120x120	≤120x120	≤120x120	>120x120	≤120x120

Стены внутри жилых и общественных/коммерческих зданий

Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Гипсовая штукатурка	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Сборные железобетонные конструкции	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Ранее существовавшие основания из существующих плиток, мозаики, камня ²	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Гидроизоляция полимерная, полимер-цементная эластичная	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Фиброцементные и цементные панели	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Влагостойкий и невлагостойкий гипсокартон ³	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60
Газобетон ¹	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60

Область применения цементных клеевых смесей LITOKOL с LATEXKOL

Название и класс клея	LITOPPLUS K55 + Latexkol + вода	LITOSTONE K98 + Latexkol + вода	LITOSTONE K98 + Latexkol	GRANITPLUS X11 EVO + Latexkol	GRANITPLUS X11 EVO + Latexkol + вода
	C2 TE S1	C2 F S1	C2 F S2	C2 S2	C2 S1
Тип основания					

Полы снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

Стяжки на цементной основе без нагрева	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120
Сборные железобетонные конструкции	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60
Гидроизоляция полимерная, полимер-цементная эластичная	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	≤120x120	≤120x120	>120x120	>120x120	≤120x120

Стены снаружи жилых и общественных/коммерческих зданий

Штукатурки на цементной и цементно-известковой основе	≤90x90	≤90x90	>120x120	>120x120	≤90x90
Монолитные железобетонные конструкции со сроком жизни не менее 6 месяцев	≤90x90	≤90x90	>120x120	>120x120	≤90x90
Сборные железобетонные конструкции	≤90x90	≤90x90	>120x120	>120x120	≤90x90
Основания с жесткой цементной гидроизоляцией	≤90x90	≤90x90	>120x120	>120x120	≤90x90
Фиброцементные и цементные панели (с обязательным армированием с применением щелочестойкой стеклосетки)	≤60x60	≤60x60	≤90x90	≤90x90	≤60x60

1 — с PRIMER C-м, влажность не более 0,5 %.

2 — промывка каустической содой.

3 — с PRIMER C-м на невлагостойкий.