Сайт: MaxGG.ru
E-mail: zakaz@maxgg.ru
YouTube: MaxGG Гидроизоляция

Epoxol® Primer SF

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без растворителей для напольных покрытий

Области применения

Полы (фабрик, лабораторий, складов, супермаркетов, парковочных мест, гаражей, скотобоен, кладовых, больниц, школ и т. Д.), Которые будут покрыты эпоксидными красками и системами (Epoxol® Floor) и, как правило, на полах, где требуется высокая механическая прочность. и химическая стойкость. **Также подходит для стабилизации старых поверхностей на основе цемента.**

Свойства

- Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без растворителей с очень сильной адгезией к поверхностям на основе цемента. Имеет хорошую стойкость к щелочам.
- Подходит для внутреннего использования.
- Классифицируется как SR-B2,0 в соответствии с EN13813.

Технические характеристики

Внешний вид: Глянцевый, прозрачный, желтоватый

Плотность (EN ISO 2811.01): 1,01 г / см3

Расход: 200-300 г / м2, на один слой (в зависимости от впитывающей способности основания)

Время высыхания (25 ° C): 7 часов

Нанесение следующего слоя (25 ° C): Через 24 часа

Температура нанесения(рекомендуемая): > + 12oC.

Для температур от +5 ° C до + 12 ° C используйте зимнюю версию Epoxol® Primer SF.

Жизнеспособность (25 ° C) 30 минут.

Жизнеспособность: Epoxol® Primer SF Winter составляет 15 минут (25 ° C).

Ходьба (25 ° C): 24 часа

Полная прочность при отверждении (EN 13892-8) ~ 7 дней ≥3,0N / мм2

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: поверхность пола должна быть сухой (влажность раствора <4%), устойчивой и защищенной от воздействия повышенной влажности. Поверхность должна быть также очищена от пыли, грязи, жирных и маслянистых веществ. Поэтому старые поверхности с наличием загрязнений и старых напольных покрытий следует чистить, шлифовать или подвергать пескоструйной обработке, а затем очищать пылесосом. Кроме того, перед нанесением напольных покрытий, недостатки новых поверхностей (ямки,

коверны, неровности) должны быть сглажены пульверизатором для снижения расхода материала и достижения лучших адгезионных свойств.

Нанесение: Epoxol® Primer SF наносится в один слой валиком или кистью. Перед нанесением следует добавить компоненты грунтовки А и В и тщательно перемешать их в смесителе с низким оборотом (2-3 минуты).

Примечания

- Низкие температуры и высокая влажность во время нанесения увеличивают время высыхания
- Перед нанесением покрытия новое бетонное основание должно отстояться 4 недели.
- Используйте растворитель Neotex® 1021 сразу после нанесения.

Удаление пятен Используйте растворитель Neotex® 1021, когда пятно еще свежее и влажное. В случае отвердевших пятен используйте механические средства.
Упаковочные комплекты 10 кг в жестяных банках (компоненты А и В имеют фиксированную весовую пропорцию).
Стабильность при хранении Не менее 3 лет (от + 5 ° С до + 45 ° С) в запечатанных консервных банках.