# Специальная грунтовка Neopox® Special 1225

Антикоррозийный эпоксидный грунт.

Сферы применения Neopox® Special Primer 1225 подходит для металлических поверхностей, подвергающимся значительным механическим нагрузкам или металлические поверхности, которые периодически или постоянно в контакте с водой или морской водой, разбавленными кислотами и их парами. Продукт можно наносить на металлические конструкции, резервуары, трубопроводы, ограждения и т. д. Так же грунтовку можно наносить на цементные поверхности.

## Свойства

• Обеспечивает отличную антикоррозионную защиту.

• Устойчивость к воде и морской воде, щелочам и разбавленным кислотам.

• Устойчивость к истиранию и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям условия, промышленная атмосфера и нефтепродукты.

• Очень сильная адгезия к металлам

## Технические характеристики

Компонент плотности А: 1,25 г / см3

Компонент В: 0,90 г / см3

Дозировка (по весу) 80А: 20В

Расход 140-170гр / м2

Время высыхания (+ 25°С) 2-3 часа.

Жизнеспособность (+ 25°С) 1 час

Высыхает до нанесения следующего слоя (+ 25°С) 12-24 часа

Температура применения от + 12°С до + 35°С

Сухой остаток% по весу 63%

## Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Поверхность металла должна быть чистой, сухой и очищать от пыли, масла, жира и любых плохо прилипающих материалов. Удалить ржавчину пескоструйной обработкой или металлической щеткой.

Применение: тщательно перемешать два компонента и разбавить на 8-10%

растворитель Neotex® 1021. Нанесите один слой кистью, валиком или

распылителем. Использовать

такое же разбавление, если требуется второй слой. Когда он высохнет, это может

быть повторно покрыт эпоксидным покрытием (Neopox® Специальный).

## Примечания

• Не используйте продукт во влажных условиях, или если влажные условия

ожидается, что в течение периода отверждения продукта.

• Поверхности, уже загрунтованные или окрашенные эпоксидной смолой следует слегка отшлифовать перед нанесением следующего слоя Neopox®.

**Специальная грунтовка 1225 для обеспечения хорошей адгезии нового слоя.**

• Перекрытие свежеокрашенной поверхности должно быть произведено в течение 7 дней,

в противном случае рекомендуется слегка отшлифовать свежеокрашенный слой до

избежать возможных проблем с адгезией.

Цвет Терракота

Упаковка Набор из жестяных банок 1 кг и 5 кг (компоненты A и B имеют фиксированный вес

пропорции).

Очистка инструментов Используйте растворитель Neotex® 1021 сразу после нанесения.

Удаление пятен Используйте упомянутый выше растворитель, когда пятно еще свежее и влажное. В

в случае затвердевших пятен использовать механическую.

Стабильность при хранении Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении в закрытом виде в оригинальном виде.

MaxGG