



КЛЕИ • ГЕРМЕТИКИ • ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ

Акционерное общество «МАПЕИ»

142800, Россия, Московская область,
г. Ступино, ул. Академика Белова, влад. 5
Тел.: +7 495 258-55-20

ИНН 5040059680
ОГРН 1045007900068
E-mail: info@mapei.ru
Веб-сайт: <https://aomapei.ru/>



НОМЕР ДЕКЛАРАЦИИ: РОСС RU Д-RU.PA01.B.04627/24

Документ о качестве № 26/11/25

Сухие строительные смеси для гидроизоляции
ТУ 23.64.10-005-70452241-2017

Наименование: Mapelastic A

Потребитель:

Количество:

Дата изготовления: 26.11.2025

1. Остаток на сите с сеткой № 05, % – 0,10
2. Влажность смеси, % – 0,10
3. Латексно-твердое отношение (Л/Т)* – 0,333
4. Вязкость по вискозиметру Брукфильда, Па·с – 94
5. Плотность растворной смеси, г/см³ – 1,829
6. Гарантируемые показатели в возрасте 28 суток:
 - предел прочности сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее – 0,9
 - предел прочности сцепления с бетонным основанием (7 дней (23°C/50%) + 21 день в воде), МПа, не менее – 0,5
 - трещиностойкость, мм, не менее – 0,75
 - морозостойкость покрытия на бетоне, циклы, не менее – 600
 - марка по водонепроницаемости бетона с покрытием, не ниже – W20
 - удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг, не более – 370

* Mapelastic A затворяется латексным компонентом Mapelastic Liquid Admixture B

Технолог



Завальный В.В.