Epoxol® Primer

Описание
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на основе растворителя

Применение
- Полы и стены, на которые будут наноситься эпоксидные или полиуретановые покрытия и системы (**Epoxol®**, **Neopox®**, **Neodur®**)
- Пригодна для полов, стен и стыков до их герметизации с использованием ремонтных эпоксидных материалов **Epoxol® Putty** и **Epoxol® Liquid** для улучшения сцепления
- Старые цементные поверхности, нуждающиеся в стабилизации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
Соотношение компонентов (по весу)	70:30
Содержание влаги в основе	<4%
Расход	**120-160г/м² на один слой (в зависимости от впитывающей способности основы)**

Внешний вид
Прозрачный, желтоватый

Упаковка
Комплекты (A + B) по 5 и 10кг

Epoxol® Primer SF

Описание
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка без содержания растворителей для устройства полов

Применение
- Полы, на которые будут наноситься эпоксидные покрытия и системы **(Epoxol®, Neopox®)**
- Пригодна для полов и стыков до их герметизации с использованием ремонтных эпоксидных материалов **Epoxol® Putty** и **Epoxol® Liquid** для улучшения сцепления
- Старые цементные поверхности, нуждающиеся в стабилизации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	
Соотношение компонентов (по весу)	100:55
Сила сцепления (EN 13892-8)	≥ 3 Н/мм²
Содержание влаги в основе	<4%
Расход	**200-300г/м² на слой (в зависимости от впитывающей способности основы)**

Внешний вид
Прозрачный, желтоватый

Упаковка
Комплекты (A + B) по 10кг

Версия: Epoxol® Primer SF Winter

для применения в условиях высокой влажности (относительная влажность до 80%) и низкой температуры (не ниже +5°C)